calixtone
ENDUITS DÉCORATIFS NATURELS

FICHE TECHNIQUE

ISOFOND

Régulateur de porosité, consolidateur de fonds et anti-spectres

ISOFOND est une émulsion aqueuse insaponifiable, prête à l'emploi, excellente résistance à l'abrasion, particulièrement indiquée comme fixateur anti-poussière. Sert à renforcer la résistance des supports dégradés.
ISOFOND est particulièrement adapté pour la consolidation des vieux enduits à rénover ou comme fixateur de fonds pour pavements industriels à base de ciment. Primaire et régulateur de porosité pour les chapes anhydrites en intérieur (se conformer aux données techniques des fabricants de chapes anhydrites). Il permet également d'empêcher la formation de « spectres » sur des supports absorbants avant d'appliquer un enduit de finition.
Concernant le protocole d'application du BETONSOL, sur un support en carrelage ou hétérogène, ISOFOND doit être appliqué après la pose du primaire d'accroche, POLYSOLFIX.

COMPOSITION
ISOFOND est formulé à base de copolymères acryliques spécifiques en dispersion aqueuse.
Additifs : tensioactifs et anti-moisissures.

APPLICATION et MODE D'EMPLOI
Bien agiter la solution ISOFOND avant utilisation. Les supports doivent être propres, secs et exempts de laitance en surface, sans remontées d'humidité par capillarité.
Appliquer le produit en une ou plusieurs couches selon l'absorption du support à consolider.
Appliquer à l'aide d'une brosse, d'un rouleau en laine ou d'un pulvérisateur.
Appliquer uniformément sur toute la surface.
Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées ou à des températures atmosphériques inférieures à 8℃. Le délai de séchage est de 24 he ures avant recouvrement.

CONSERVATION
12 mois dans l'emballage d'origine.
Conserver le produit dans les emballages originaux.
Ne pas laisser le produit à une température inférieure à 0℃.

CONSOMMATION
200 g/m²

EMBALLAGE
En bidon de 1 ou 5 litres. En 20 litres sur commande uniquement.

GARANTIE
Responsabilité civile du fabricant. Responsabilité qualité du produit contre vices et défauts de production couverte par une police d'assurance valable 10 ans : N. 4080651A (Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A GRUPPO GENERALI)

CALIXTONE, 3 chemin de l'Industrie – 06110 LE CANNET
Tel : 04 93 75 77 82 – Fax : 04 93 75 79 16
Email : info@calixtone.com – Site : www.calixtone.com